

1. Nombre producto

YESO NEGRO

2. Designación e identificación

YG/L, YESO NEGRO

Se presentan en sacos de 20 kg. con letras impresas en color verde oscuro.

Marcado CE:

B1 / 5 / 2

Reacción al fuego: A1

Aislamiento directo al ruido aéreo: PND

Resistencia térmica: PND

3. Características técnicas

De acuerdo a las especificaciones según Norma Europea EN-13279-1 y el Reglamento Particular de la Marca AENOR para yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción RP 35.00 y RP 35.01.

Parámetro	Especificación	Valor promedio YESAMSA
Indice de pureza	≥ 75%	≥ 76 %
Contenido en Ca SO ₄	≥ 69%	≥ 71,5 %
Contenido H ₂ O combinada	≤ 6.2 %	≤ 4.5 %
Relación Agua/Yeso	N.E	0.72
Tiempo inicio fraguado	N.E	4-8 min
Tiempo de Acabado	N.E	30-41 min
Resistencia mecánica a flexión	≥ 2,0 N/mm ²	≥ 2.1 N/mm ²
Resistencia mecánica a compresión	≥ 2,0 N/mm ²	≥ 5.2 N/mm ²
Dureza Superficial probeta	en ≥ 65 u.Shore C	≥ 68 u. Shore C
pH	≥ 6	≥ 6
Finura de molido (200 μm)	≤ 50 %	≤ 45 %
Adherencia	Rotura en soporte o masa de yeso	Rotura en soporte o masa de yeso
Densidad Aparente	N.E	933 kg/m ³

N.E. (No Especificado en Norma ni Reglamentos)

4. Descripción

El Yeso Negro YESAMSA, es un yeso tradicional de aplicación manual, indicado para todo tipo de trabajos de albañilería.

5. Aplicaciones

Pasta de agarre para la ejecución de tabiquería interior.

Cierre de rozas y pequeños huecos.

Recibido de marcos de puertas y ventanas, cajas de electricidad, reglas, etc...

6. Modo de empleo

Echar el agua en la pastera.

Espolvorear el yeso sobre el agua hasta conseguir su saturación.

Amasar a mano hasta que la pasta tome un aspecto homogéneo.

7. Recomendaciones

Para obtener unos resultados óptimos es conveniente seguir las siguientes recomendaciones:

- Almacenar en lugares secos y protegidos del agua
- Preparar adecuadamente el soporte (eliminación de polvo, humectación, etc.)
- Soporte recomendado: ladrillo cerámico.
- No utilizar aditivos en obra
- Utilizar agua de la red con temperaturas superiores a 5°C
- Evitar trabajar por debajo de los 5°C y por encima de los 40°C
- Aplicar solamente si hay cubierta o tres forjados por encima
- Evitar el secado artificial